

Daraja standarti:
UzAuto Cepla nomi:

GMW16594 T2
CEW 594T2-UZ

Texnik ma'lumotlar varaqasi

Turi: Injeksion qoliplash

Qo'llanilishi: Sovutish tizimi kengayish baklari

Xususiyatlar	Sinov Usul	O'lchov birligi	Qiymatlar
Fizik xususiyatlar			
Zichlik	ISO 1183	g/sm ³	0,89 dan 0,91 gacha
Erish hajmi tezligi (230°C, 2,16 kg)	ISO 1133	g/10 daq	0,2 dan 1,5 gacha
Qolip kirishishi	ISO 294	%	Natijani qayd eting
Mexanik xususiyatlar			
Cho'zilishdagi oqish kuchi	ISO 527	MPa	30 dan 40 gacha
Cho'zilish moduli	ISO 527-1	MPa	≥ 900
Kesilgan Charpi zarbasi (23°C)	ISO 179-1	kJ/m ²	≥ 6
Kesilgan Charpi zarbasi (-30°C)	ISO 179-1	kJ/m ²	≥ 1
Issiqlik xususiyatlari			
HDT (0,45 MPa)	ISO 75	°C	≥ 95

<i>Qayta ishlash yo'riqnomasi (Injeksion qoliplash)</i>			
Qayta ishlash parametrlari		O'lchov birligi	Qiymatlar
Quritish harorati		°C	80
Quritish vaqti		soat	4
Minimal namlik miqdori		%	0,1
Erish harorati		°C	210 ~ 240
Silindr harorati	Orqa	°C	180 ~ 200
	O'rta	°C	190 ~ 210
	Old	°C	200 ~ 210
Soplo harorati		°C	210 ~ 220
Qolip harorati		°C	40 ~ 70
Qarshi bosim		kg/sm ²	30 ~ 60